

PromaLak

Bezbarwny, wodorozcieńczalny akrylowy lakier „lamperyjny”

Opis produktu:

Bezbarwne lakiery wodorozcieńczalne oparte na spoiwie z kopolimeru żywic akrylowych, do wykonywania matowych (mleczno-transparentnych) lub błyszczących (transparentnych) powierzchniowych powłok dekoracyjnych i renowacyjnych o podwyższonej odporności na zmywanie i ścieranie.

Przeznaczenie:

- Do pokrywania wewnątrz i na zewnątrz budynków powierzchni ściennych i sufitowych gotowych, wykończonych farbą lub innym materiałem dekoracyjnym w celu uzyskania efektu powłoki błyszczącej (także z domieszkami np. brokatu) lub półmatowej oraz poprawienia ich cech użytkowych o walory takie jak: odporność na zmywanie, wycieranie (klatki schodowe i korytarze) i wilgoć rozpryskową, łatwość oczyszczania i in.;
- Do pokrywania powierzchni farb lateksowych i dyspersyjnych;
- Do powierzchniowego odświeżania i regeneracji częściowo zwiędniętych tynków mozaikowych (kamyczkowych) wewnątrz i na zewnątrz budynków - w celu przedłużenia ich żywotności, poprawy estetyki i zachowania pożądanych cech użytkowych;
- Jako dolewka do farb i innych materiałów dekoracyjnych na spoiwach z wodnych dyspersji żywic sztucznych - w celu samodzielnego polepszenia ich właściwości roboczych i użytkowych.

Materiału nie stosować na powierzchniach drewnopochodnych, metalach, pozostałych rodzajach farb budowlanych oraz na tworzywach sztucznych. Lakieru w odmianie matowej ze względu na mleczną powłokę końcową nie stosować na kolorowych wyrobach dekoracyjnych (np. cegła licowa, płytki ceramiczne itp.).

Właściwości:

- Łatwy w nakładaniu, dobrze przyczepny, lekko penetrujący.

Dane techniczne:

Gęstość:	ok. 1,05 g/cm ³ ;
Zakres temperatury prowadzenia prac:	od +5°C do +25°C;
Połysk i przezroczystość:	• błyszczący, transparentny; • matowy, mleczno-transparentny;
Kolor:	bezbarwny.

Zużycie:

Od ok. 0,10 l/m² do ok. 0,20 l/m², zależnie od rodzaju i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

Opakowania:

Kanistry plastikowe á 5 l; butelki plastikowe á 1 l.

Składowanie i trwałość:

W pełnych opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach chłodnych o temperaturach dodatnich - do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Postępowanie z odpadami:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych - płyn jak farby wodorozcieńczalne, zaschnięte pozostałości i opakowania jak odpady domowe.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WYKONAWSTWO:

Warunki atmosferyczne:	Podczas nakładania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 8 °C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 25 °C.
Prace zabezpieczające:	Oślonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. Na rusztowaniach stosować plandeki (siatki) ochronne.
Przygotowanie podłoży:	Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność, takich jak: pył, kurz, luźne i nie związane fragmenty, zatłuszczenia itp. Podłoża silnie lub nierówno chłoneące zagruntować produktem PromaGrunt lub PromaGrunt NANO . Powierzchnie starych farb emulsyjnych, dyspersyjnych itp. oczyścić np. poprzez zmycie wodą z dodatkiem środków myjących. Pozostałości farb olejnych lub innych nienasiąkliwych dla wody dokładnie usunąć, a podłoże ponownie wyszpachlować i zagruntować j.w.
Sposób użycia:	Malować pędzlem lub wałkiem do lakierów wodnych. Przed malowaniem wyrób dokładnie ręcznie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Wydzielone powierzchnie malować w jednym cyklu, metodą „mokre w mokre”, warstwą o jednakowej grubości, unikając miejscowego nadmiernego nagromadzenia oraz poprawek, które mogą odznaczać się jako wypukłe miejsca o wyższym połysku. Dla osiągnięcia zadowalającego efektu zaleca się malowanie dwukrotne. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia powłoki w warunkach pokojowych wynosi ok. 2 godziny i zależy m.in. od chłonności podłoża, temperatury otoczenia, wilgotności względnej powietrza i wentylacji pomieszczenia. • Przy używaniu w charakterze dolewki, otrzymany materiał dokładnie wymieszać odpowiednią metodą do uzyskania jednnorodnej konsystencji, unikając w miarę możliwości jego napowietrzenia.
Czyszczenie narzędzi:	Zimną wodą bezpośrednio po użyciu. Podczas przerw w pracy narzędzia przechowywać w stanie wilgotnym w wodzie lub w materiale.
Czas schnięcia:	W warunkach normalnych (temp. ok. 20 °C, wilgotność względna ok. 60%) od 2 do 8 godzin. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia.

Karta techniczna produktu: PromaLak, stan: 13.04.2022.

Wszystkie powyższe informacje są oparte o aktualny stan wiedzy technicznej i nasze długoletnie doświadczenie. Ze względu na różnorodność występujących rodzajów podłoży i sytuacji należy każdorazowo sprawdzać przydatność danego produktu do zastosowania oraz rzeczywiste, miejscowe zużycie jednostkowe materiału.
Niniejsza karta techniczna produktu przestaje obowiązywać wraz z ukazaniem się nowej wersji.