

PromaDekor DEO

Zestaw materiałów do stylizacji deskowania licowego metodą odciskaną.

Przeznaczenie:

Do wykonywania wypraw dekoracyjnych naśladowujących całościowe lub miejscowe wykończenie elewacji i detali budynków na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń w stylizacji deskowania licowego (szalowania) lub innych faktur modelowanych:

- wewnątrz budynków - na dowolnych powierzchniach typowych, stabilnych, mineralnych podłożu budowlanych;
- na zewnątrz budynków - na powierzchniach sufitowych oraz ściennych typowych, mineralnych, masywnych i lekkich podłożu budowlanych, również systemów ociepleń na styropianie, wełnie mineralnej itp.

Opis produktu:

Komplet materiałów złożony z:

- **PromaPrim PLUS** - podkładu tynkarskiego polepszającego przyczepność, ujednoliciającego kolorystykę i chłonność podłoża;
- **PromaLit DEO** - suchej, gotowej do zarobienia wodą zaprawy dekoracyjnej do modelowania - na spoiwie mineralnym z białego cementu wysokiej jakości, wapna hydratyzowanego i redyspersyjnych żywic syntetycznych, z dodatkiem kruszyw naturalnych (w tym mączki wapiennej) i składników ulepszających;
- **PromaSilox DEO** - siloksanowej farby elewacyjnej w kolorze bazowym planowanego wykończenia dekoracyjnego;
- **PromaLak DEO** - dyspersyjnej, matowej lub połyskliwej lakierobejcy (lazurowo prześwitującego) w kolorze uzupełniającym planowanego wykończenia dekoracyjnego.

Właściwości:

- Indywidualna estetyka zależna od wzorów i ilości użytych do odciskania szablonów;
- Bogata paleta typowych barw wg firmowej kolekcji. Możliwość tworzenia odcieni indywidualnych. Dostępne zróżnicowanie stopnia połysku powierzchni ostatecznej;
- Odporna na mróz i inne wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalna;
- O odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności, odporności na skurcz i odparzanie;
- O małym ciężarze, kwalifikującym zestaw do stosowania bez dodatkowych wzmocnień także jako wyprawę systemów ociepleń.

Dane techniczne:

Przyczepność do betonu i zaprawy cem.-wap.: > 0,3 MPa,

Kolory:

Wg firmowej kolekcji kolorystycznej: wiśnia, klon, mahoń, jesion, antracyt, orzech, wenge, dąb.

Na zamówienie indywidualne możliwe jest wykonanie innych kolorów.

Faktura powierzchni:

Odciskana lub modelowana, z powierzchnią powłoką połyskliwą lub matową.

Opakowania:

W pojedynczym zestawie:

- **PromaPrim PLUS** - wiadro plastikowe 1,5 kg;
- **PromaLit DEO** - worek papierowy 25 kg;
- **PromaSilox DEO** - puszka metalowa 1 ltr;
- **PromaLak DEO** - puszka metalowa 1 ltr.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zużycie:	• PromaPrim PLUS - ok. 0,3 kg/m²; • PromaSiloX DEO - ok. 200 ml/m²; • PromaLit DEO - ok. 5,0 kg/m²; • PromaLak DEO - ok. 200 ml/m². Pojedynczy zestaw wystarczy do pokrycia ok. 5 m² powierzchni. Ostateczne zużycie materiałów zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.
Składowanie i trwałość:	Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.
Postępowanie z odpadami:	Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

WYKONAWSTWO:

Warunki atmosferyczne:	Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 5 °C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 25 °C.
Prace zabezpieczające:	Ochronić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. Stosować rusztowaniowe plandeki (siatki) ochronne.
Przygotowanie podłoża:	Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, równe, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (luźne tynki, resztki zapraw, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. W szczególności: • Nowe podłoża mineralne – oczyścić. Świeże tynki pokrywać nie wcześniej niż po 3-4 tygodniach sezonowania; • Nośne tynki cem. i cem.-wap. – oczyścić; • Tynki j.w. powierzchniowo piaszczące – zmyć wodą pod ciśn., zagruntować właściwym materiałem impregnującym (PromaGrunt, PromaGrunt NANO); • Istn. powłoki nośne, nie pylące – zmyć wodą pod ciśn.; • Powłoki jw., kredujące – zmyć wodą pod ciśn., zagruntować właściwym materiałem impregnującym (PromaGrunt, PromaGrunt NANO); • Powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe podłoże zagruntować właściwym materiałem impregnującym (PromaGrunt, PromaGrunt NANO).
Podkład pośredni:	Na przygotowane i doschnięte podłoże nanieść przy pomocy wałka lub pędzla warstwę przyczepnościowego podkładu tynkarskiego PromaPrim PLUS , a następnie pozostawić ją do pełnego wyschnięcia.
Przygotowanie dekoracyjnej masy szpachlowej:	Po otwarciu worka z zaprawą PromaLit DEO należy wsypać suchą zawartość do odmierzanej ilości czystej wody wodociągowej w proporcji ok. 5,0 do 6,0 l wody i używając mieszadła wolnoobrotowego wymieszać całość do jednolitej konsystencji. Tak zarobioną masę należy odstawić na ok 5 min. i po tym czasie ponownie przemieszać, nie dopuszczając do napowietrzenia materiału. W miarę potrzeby wyregulować konsystencję roboczą masy dodając podczas mieszania potrzebną, niewielką ilość wody. Gotowy do nakładania, wymieszany materiał należy wykorzystać w ciągu 2 godzin, mieszając całość co pewien czas.
Nakładanie materiału i kształtowanie struktury:	- Zaleca się aby odciskanie wzoru szablonów wykonywać w zespole dwóch osób. Do pracy z materiałem używać kielni i pacy ze stali nierdzewnej. - Przygotować wystarczającą do planowanej powierzchni odciskania ilość płynu zapobiegającego przywieraniu szablonów, mieszając dowolny kuchenny płyn do mycia naczyń z wodą w proporcji ok. 1:10. Orientacyjne

zapotrzebowanie wynosi ok. 200 ml/m².

- Wytyczyć i nanieść na podłoże linie pomocnicze, określające położenie wybranych krawędzi odciskanych desek.
- Masę dekoracyjną **PromaLit DEO** nakładać jednorodną, pełną warstwą o docelowej, średniej grubości ok. 3 mm. Aby uniknąć niepożądanego „skórkowania” powierzchni świeżej zaprawy, materiał nakładać na obszar o wielkości umożliwiającej bez pośpiechu swobodne wykonanie odcisków.
- Przygotować szablon do odcisnięcia: dokładnie, za pomocą pędzla, zwilżyć jego całą roboczą stronę płynem zapobiegającym przywieraniu, a następnie korzystnie jest zwinąć szablon w rolkę, stroną roboczą na zewnątrz.
- W świeżej, naniesionej na gładko warstwie masy dekoracyjnej wykonać odcisk szablonu w ten sposób, że:
Pierwszy z wykonawców starannie przykładą szablon we właściwym miejscu do powierzchni masy, sukcesywnie odwijając go z rolki. Drugi, przy pomocy wałka do tapet lub pacy, sukcesywnie wciska go w masę tak, aby usunąć spod szablonu ewentualne pozostałe powietrze.
Rozwinięty i odcisnięty szablon należy ostrożnie zdjąć z podłoża niezwłocznie po upływie czasu zapewniającego właściwy wygląd odcisku, bez uszkodzeń np. w wyniku nadmiernego przywierania.
Najlepiej zwinąć go ponownie w rolkę, do kolejnego użycia.
- Zaleca się, aby maksymalnie po dwóch odcisnięciach oczyszczać szablon z pozostałości masy szpachlowej przy pomocy pędzla i czystej wody, a przed każdym kolejnym użyciem ponownie pokryć go płynem zapobiegającym przywieraniu.
- Jakość rysunku wykonanych odcisków należy kontrolować na bieżąco. W razie zauważenia usterek, wadliwą powierzchnię jeszcze w stanie świeżym ponownie przeszpachlować masą i odcisk powtórzyć.
- Podczas przerw w pracy narzędzia i szablony myć do czysta lub przechowywać w stanie wilgotnym.

Nakładanie farby bazowej:

Gdy uformowana masa dekoracyjna jest całkowicie sucha (w warunkach normalnych zazwyczaj po 3 dobach), przy pomocy wałka lub pędzla nanieść jednorodną, kryjącą warstwę elewacyjnej farby bazowej **PromaSilox DEO** w zalecanej grubości odpowiadającej zużyciu ok. 200 ml/m².

Nakładanie lakierobejcy (powłoki lazurniczej):

Na doschniętą powłokę farby bazowej (po ok. 6-8 godzinach) nałożyć przy pomocy pędzla lub wałka warstwę lakierobejcy lazurniczej **PromaLak DEO** o jednorodnej grubości i bezpośrednio po jej nałożeniu, jeszcze na mokro, przy pomocy szpachli gumowej, gąbki, suchego pędzla itp. techniką zetrzeć jej część z wypukłości w kierunku zagłębień w odcisniętej masie dekoracyjnej. Tak wykonane malowanie ma imitować ostateczny rysunek słoików drewna.

Czyszczenie narzędzi:

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia końcowego:

Ok. 24 godziny w warunkach normalnych (temp. ok. 20 °C, wilgotność względna ok. 60%).
Wysychanie powłok jest procesem fizycznym odparowania wody z materiałów. W warunkach mgły lub wysokiej wilgotności powietrza oraz w niższych temperaturach ulega ono znacznemu spowolnieniu.
W czasie schnięcia powierzchnię chronić przed zamoczeniem i słońcem.

Karta techniczna produktu: PromaDekor DEO, stan: III 2021.

Wszystkie powyższe informacje są oparte o aktualny stan wiedzy technicznej i nasze długoletnie doświadczenie. Ze względu na różnorodność występujących rodzajów podłoży i sytuacji należy każdorazowo sprawdzać przydatność danego produktu do zastosowania oraz rzeczywiste, miejscowe zużycie jednostkowe materiału.
Niniejsza karta techniczna produktu przestaje obowiązywać wraz z ukazaniem się nowej wersji.